

<b>DIAMOND P 4MM SAND</b> <b>PRODUKTO SPECIFIKACIJOS</b> TS EN 13707 & TS EN 13969(Type T)		Bitumo modifikacija		Modifikuotas SBS (Stirenas – Butadienas – Strienas)	
		Armatūra		Poliesteris 200 g	
		Viršutinio paviršiaus danga		SMĖLIS	
		Apatinio paviršiaus danga		PE	
Bandymo pavadinimas	Metodas	Mato vnt.	Nuokrypis	Vertė	
Storis	TS EN 1849-1	mm	±0,2	4	
Ilgis	TS EN 1848-1	m	min(-0,03)	10	
Plotis	TS EN 1848-1	cm	min(-2)	100	
Tiesumas	TS EN 1848-1			Atitinka	
Matmenų stabilumas	TS EN 1107-1	%	≤	0,6	
Lankstumas esant žemai temperatūrai	TS EN 1109 / ASTM D-5147	°C	≤	-25	
Atsparumas srautui esant aukštai temperatūrai	TS EN 1110 / ASTM D-5147	°C	≥	100	
Tempiamasis stipris (MD/CMD)	TS EN 12311-1	N/50mm	±33%	900/650	
Pailgėjimas (MD / CD)	TS EN 12311-1	%	±10	40/40	
Atsparumas smūgiams	TS EN 12691 Mtd.A	mm	Min.	600	
Absoliutus sujungimų atsparumas	TS EN 12317-1	N/50mm	±50%	400	
Sujungimų atsparumas lupimuisi	TS EN 12316-1	N/50mm		ESN	
Atsparumas plyšimui (su vinimi)	TS EN 12310-1	N	±8%	200	
Reakcija į ugnį	TS EN 13501-1	klasė		E	
Formos stabilumas esant cikliniams temperatūros pokyčiams	TS EN 1108	%		ESN	
Vandens garų savybės	TS EN 1931		min	20 000	
Nelaidumas vandeniui - T tipas	TS EN 1928 Mtd.B	300kPa		Atitinka	
Nelaidumas vandeniui po tempimo	TS EN 13897			ESN	
Granulių sukibimas	TS EN 12039	%	max	ESN	
Atsparumas statinei apkrovai Mt.B	TS EN 12730 Mtd.B	kg	min	10	
Pavojingos medžiagos	...	nėra/nėra		nėra	

„Ravago Center“, Moerenstraat 85A

2370 Arendonk, Belgija 08

Aš, Vilija Bernotaitė, patvirtinu, kad tai yra tikras ir teisingas originalaus dokumento vertimas.

Vertimų biuras Vilijos Bernotaitės įmonė,

Įmonės kodas: 145448596

Adresas: Tilžės 170-202, LT-76296 Šiauliai, tel.:

8 (41) 523148

Vertėja/translator  
Vilija BERNOTAITĖ